

ROZCIEŃCZALNIKI

SR

Rozcieńczalnik SR

Rozcieńczalnik SR jest specjalną mieszaniną rozpuszczalników przeznaczoną do rozcieńczania gruntu rozpuszczalnikowego SB-210 w celu lepszej penetracji podłoża.



ZASTOSOWANIE

- Rozcieńczanie gruntu Artelit SB-210
- Czyszczenie narzędzi po zastosowaniu klejów i gruntów rozpuszczalnikowych

DANE TECHNICZNE:

- Kolor: bezbarwny
- Temperatura zapłonu: +22°C
- Temperatura samozapłonu: +310°C
- Gęstość w temp +20°C: 0,73 g/cm³

SPOSÓB UŻYCIA

Rozcieńczalnik SR należy mieszać z gruntem rozpuszczalnikowym SB-210 w proporcjach dostosowanych do chłonności podłoża:

- 1 : 1 - w przypadku gruntowania podłoży chłonnych,
- 1 : 2 - w przypadku gruntowania podłoży mniej chłonnych.

Odpowiednio rozcieńczony grunt powinien zostać całkowicie wchłonięty bez utworzenia błony nawierzchniowej. Przy stosowaniu używać środków ochrony indywidualnej. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

Produkt do użytku profesjonalnego.

WSKAZÓWKI

Produkt łatwopalny. Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP i p.poz dotyczących zasad pracy z substancjami łatwopalnymi oraz dotyczących odpadów. Nie wolno składować razem z odpadami komunalnymi, nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

ROZCIĘNCZALNIKI

OPAKOWANIE

Zawartość	Rodzaj opakowania	Ilość opakowań na palecie
5 l	Kanister PE	100 szt

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C w pomieszczeniu o dobrej wentylacji z dala od źródeł ciepła, narzędzi iskrzących itp. Nie palić tytoniu. Opakowania chronić przed gorącem i bezpośrednim nagrzaniem (np. promieniowaniem słonecznym). Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia lub używania otwartego ognia. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Karta bezpieczeństwa dostępna na żądanie w siedzibie Selena SA lub na www.artelit.pl

TDS/AP/05/11
Wrocław 2011-06-21
aktualizacja 2105-10-07

Publikacja niniejszej kart technicznej powoduje utratę ważności poprzedniej jej wersji

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Przy klejeniu wykładzin lub parkietu należy zapoznać się z zaleceniami producenta klejonego materiału.